

2 COVERUPfinish



COVERUP FINISH je vodouředitelný bezbarvý dvousložkový těsnící lak z pryskyřice. Je k dispozici v různých variantách: matný, polomátný a lesklý. Je trvale odolný vůči vodě a chrání povrchy před otěrem, mechanickým poškozením a namáháním.

Použitelné ve všech interiérech na:

- Všechny povrchy natřené barvou COVERUP
- Všechny neošetřené a nenatřené povrchy
- Beton - suchý a vyzrálý nejméně dva měsíce
- Není vhodný na vápenné omítky, exotické dřeviny obsahující olej (teak) a jiné olejem ošetřené povrchy, pružné podlahy jako linoleum, silikon a plasty.



COVERUPfinish je k dispozici v následujících obalech:

0,25L na +/- 5m²; 0,5L na +/- 10m². !!! COVERUPfinish je citlivý na mraz. Skladujte při teplotách nad 5°C !!!



PŘÍPRAVA MATERIÁLU:

V obalu COVERUP najdete:

Potřebujete:

- Nádoba složky A lak z pryskyřice
- Nádoba složky B tužidlo

- 1x flockový lakovací váleček 65mm nebo 110mm a v případě potřeby můžete mít náhradní váleček
- 1x čistá špachtle nebo dřevěné míchátko
- 1x maskovací páska + nůž
- 1x pár ochranných rukavic, čisté boty, sítka na vlasy/čepice, oděv bez chloupků.

Velký obal COVERUPfinish slouží jako nádoba pro smíchání obou složek. Před použitím musí být nádoba čistá a bez prachu.

Pro optimální výsledek doporučujeme pravidelnou výměnu válečku.



PŘÍPRAVA PODKLADU:

- Chcete-li dosáhnout nejlepšího výsledku, natřený povrch před aplikací COVERUPfinish lehce přeburste brusným papírem zrnitosti č. 400. Odstraňte prach a otřete hadříkem, který nepouští vlákno.
- Všechny okna a dveře nechte zavřené, aby během aplikace a po ní nedošlo k průvanu a na nátěru se neusazoval prach.
- Před aplikací na pracovní desky, kuchyně a sanitární předměty musí být odstraněno všechno kování a další namontované předměty. Vodotěsnosti dosáhnete pouze při natření celého povrchu.
- Podlahové vytápění musí být vypnuto minimálně 24 hodin před aplikací.



PŘÍPRAVA LAKU:

1. Nalijte celý obsah složky A (pryskyřice) do velkého obalu a smíchejte hmotu čistou špachtlí, dokud není výsledná hmota homogenní.
2. Přidejte složku B (tužidlo)
3. Míchejte po dobu 5 minut špachtlí. Nezapomeňte seškrábnout složky ze stěn a pořádně promíchejte obě složky i na dně nádoby. Obě složky musí být pořádně promíchány.
4. Před aplikací nechte hmotu 5 minut odstát než ji začnete používat.



Čas zpracovatelnosti je 1,5 hodiny.
Po této době nelze již barvu použít a musí být vyhozena.

Pokud máte natírat malé plochy, smíchejte pouze to co potřebujete např. 100ml je dostačující pro plochu 1m² a smíchejte 50% složky A (50ml) a 50% složky B (50ml).

Doporučená okolní teplota při přípravě a zpracování COVERUPfinish je mezi 14°C a 25°C.



APLIKACE:

- Aplikujte COVERUPfinish po smíchání maximálně do jedné hodiny pěnovým flock-válečkem
- Před aplikací druhé vrstvy nechte povrch zaschnout 6 hodin.
- Na povrchy vystaveném mokrému prostředí silnému mechanickému namáhání (vybavení koupelen, pracovní desky, sprchové kouty) doporučujeme použít 3 vrstvy.
- Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte radši několik velmi tenkých vrstev, což je lepší než jedna silnější.
- Lak dobře rozetřete a vyhladte, abyste předešli stopám po válečku a kapkám.
- Při aplikaci další vrstvy dávejte pozor, aby se vrstvy nekřížily
- Po aplikaci je lak bílý a po zaschnutí se stane průhledným
- Doba schnutí je 24 hodin.
- Nářadí ihned po použití umyjte vodou a vysušte.
- Doba schnutí je vypočtena při teplotě 20°C.



Nezapomeňte pracovat v bezprašném prostředí.



TIPY:

- Doporučujeme aplikovat lak v jednom kroku, abyste se vyhnuli viditelným spojům a naponěním.
- Pro dosažení lepší trvanlivosti aplikujte druhou vrstvu COVERUPfinish nejméně po 24 hodinách po první vrstvě.
- Při nižších teplotách se doba schnutí prodlužuje. V zimě se může doba schnutí až zdvojnásobit.
- Po dobu 7 dnů během vytvrzování nemýjte povrch vodou ani čistícími prostředky a dbejte zvýšené opatrnosti při jeho používání.
- Lak dobře rozetřete a vyhladte válečkem, abyste předešly viditelným stopám po válečku a kapkám.
- Doba schnutí je vypočtena při teplotě 20°C.

Dovozce:

SPEKTROS s.r.o. | Dejvická 267/28, 160 00 Praha 6 | E: info@spektros.cz | T: +420840776777 | www.spektros.cz